

IDENTIFICATION DE LA DEMANDE

Nom du demandeur Gabriel BOUFFIOUX
 Société NEXSTONE Auris en Oisans
 Adresse Carrières de l'Oisans, Le clavier d'Auris 38142 AURIS EN OISANS

Affaire NEXSTONE Auris en Oisans suivi 2026
 Prestation CSE-26-0184-22-Gravillon 6,3/14 Concassé Tertiaire (OUG-6-10C) - NEXSTONE Auris en Oisans du 11/06/2026

IDENTIFICATION DE L'ÉCHANTILLON

Producteur NEXSTONE Auris en Oisans
 Désignation Gravillon 6,3/14 Concassé Tertiaire (OUG-6-10C)
 Nature pétrographique Gneiss
 Numéro d'échantillon E26028508
 Spécification appliquée -


Date de prélèvement 09/06/2026
 Prélevé par Annelise FENOUIL
 Lieu de prélèvement Carrière
 Provenance Dans la case
 Mode de prélèvement Main écope
 Date de réception 10/06/2026

Norme d'essai	L ⁽¹⁾	Caractéristiques	Unité	VSI-u	VSI	Résultat	VSS	VSS+u	Xf
NF EN 933-1	X	f	%			1,0			
NF EN 1097-5	X	W	%			1,3			

(1) : essai avec Agrément Laboroute

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE - NF EN 933-1

L ⁽¹⁾	X	Tamis (mm)	VSI-u	VSI	% cumulé de passant	VSS	VSS+u	Xf
		28			100			
		20			100			
		14			97			
		12,5			86			
		10			48			
		8			28			
		6,3			11			
		3,15			3			
		0,5			1,7			
		0,063			1,2			



commentaires / observations

Annelise FENOUIL
 Stagiaire Technique / R&D / Laboratoire Thomas PICOT

vérifié par:

le: 11/06/2026

le: 11/06/2026

Dérogations :

Laboroute : NF EN 1097-5 - 5A
 Laboroute : NF EN 933-1 - 5B 5C



Laboratoire Alpes Chassieu
 7 avenue Louis Blériot 69680 CHASSIEU



Référence Rapport n° : 1370637